

Producteur : MATIGNICOURT
Granulats : GRAVE 0/16 RECONSTITUEE
Péetrographie : Alluvions silico-calcaire
Elaboration : Roulé

Utilisateur : Contrôle externe

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 16

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13242


Code Ca (09/09/2011)

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	8	10	11.2	12.5	14	16	20	22.4	31.5	MB	MB0/D	
V.S.S.+U	7.0												79.0						99.0				2.00	0.95
V.S.S.	6.0												76.0						97.0				1.50	0.80
V.S.I.	0.0												56.0						87.0	98.0	100.0			
V.S.I.-U	0.0												53.0						85.0	97.0	100.0			
Ecart-type max													6.06											

Partie informative
Résultats de production

du 22/02/10 au 25/10/10

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	8	10	11.2	12.5	14	16	20	22.4	31.5	MB	MB0/D	
Maximum	2.4	2.8	5.4	16.1	21.1	28.3	33.7	42.6	56.7	65.4	70.8	74.3	77.5	84.2	86.8	93.1	96.2	98.8	100.0	100.0	100.0	1.00	0.35	
Xf+1.25xEcart-types	1.9	2.3	4.4	12.6	17.3	23.8	29.1	37.6	49.7	58.9	65.7	69.0	72.4	78.5	82.3	87.1	91.7	95.7	100.0	100.0	100.0	0.76	0.25	
Moyenne Xf	1.3	1.6	3.1	9.1	13.6	19.7	24.7	32.3	43.1	51.3	57.7	61.0	65.9	71.5	75.5	80.1	85.5	92.1	99.4	100.0	100.0	0.56	0.18	
Xf-1.25xEcart-types	0.7	0.9	1.8	5.6	9.9	15.5	20.3	27.1	36.4	43.6	49.7	52.9	59.3	64.5	68.7	73.2	79.3	88.5	98.4	100.0	100.0	0.36	0.11	
Minimum	0.2	0.2	0.8	3.5	7.6	11.0	18.0	21.0	32.0	40.0	44.5	48.1	56.5	61.7	64.9	69.1	77.0	87.0	97.6	100.0	100.0	0.40	0.09	
Ecart-type	0.51	0.57	1.05	2.78	2.92	3.31	3.53	4.18	5.32	6.12	6.41	6.44	5.26	5.61	5.43	5.56	4.96	2.92	0.80	0.00	0.00	0.162	0.054	
Nombre de résultats	24	23	24	24	23	24	24	24	23	24	24	24	24	24	23	24	23	24	24	24	24	24	24	24



SIGNATURE