

Producteur : Carrière ROC
Produit : 0/22 ROC
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé
Domaine d'emploi : Assise de chaussée
Classification GTR : D21

Classement selon les catégories usuelles en application de la norme NF EN 13285 pour les GNT :
GE - OC85 - UF 15 - LF 9 - MB 2,5

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 22

EN 13285 Graves non traitées

GE

	0.063	0.5	1	2	4	5.6	11.2	16	20	22.4	28	31.5	W
Incertitude U	1	4		4		4	3			2		1	
V.S.S.+U	16.0	39		64		79	93			100			
V.S.S.	15.0	35		60		75	90			99			
V.S.I.	9.0	0		15		30	50			85			
V.S.I.-U	8.0	0		11		26	47			83			

Partie informative

Résultats de production

du 18/07/11 au 30/08/11

	0.063	0.5	1	2	4	5.6	11.2	16	20	22.4	28	31.5	W
Maximum	11.0	30	35	41	50	56	76	89	98	100	100	100	5.4
Xf+1.25xEcart-types	11.1	30	34	41	49	56	76	89	98	100	100	100	5.5
Moyenne Xf	10.6	28	33	38	47	53	72	87	97	99	100	100	5.1
Xf-1.25xEcart-types	10.2	27	31	36	44	50	69	86	95	98	100	100	4.7
Minimum	10.2	27	31	36	44	50	68	85	94	98	100	100	4.6
Ecart-type	0.33	1.3	1.5	1.8	2.3	2.5	3.0	1.4	1.3	0.8	0.0	0.0	0.30
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	6	6

