

RD 966 face BA 112

Tél. 03 26 06 63 79 - Fax 03 26 06 00 75

Votre interlocuteur : M. KLEIN Frédéric : 06 29 91 20 94



PROCES VERBAL


d'essais sur Granulats Routiers

1 - Caractéristiques de Fabrication

| | | | |
|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| N° DOSSIER : | CC02005 | TYPE DE MATERIAU : | 40/80 concassé |
| N° ENREGISTREMENT : | CE02498 | MODE DE PRELEVEMENT : | Sur stock |
| AGENT PRELEVEUR : | RAPIN S. | LIEU DE PRELEVEMENT : | Saint - Laurent |
| OPERATEUR LABO : | LABOROUTE LORRAIN | SOCIETE EXPLOITANTE : | C P E |
| PRELEVE LE : | 03/10/2002 | ANALYSE LE : | 11/10/2002 |
| Teneur en eau - NF P 18-554 & NF P 18-555 : | 1,8% | PS - (ES 10% fines) NF P 18-597 : | |
| Teneur en fines (Sable) T : | | Aplatissement - NF P 18-561 : | |
| Propreté (Gravillons-Cailloux) - NF P 18-591 : | 2,0% | Friabilité des Sables - NF P 18-576 : | |
| VB Sol - NF P 94-068 : | | Los Angelés - NF P 18-573 : | |
| VB _{0/p} - NF EN 933-9 : | | Micro Deval - NF P 18-572 : | |

Analyse Granulométrique conforme à la Norme NF P 15-560

| Tamis (mm) | 0,08 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 14 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
|------------|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|---|----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|-----|----|--|
| Tamisé (%) | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 19 | 70 | 100 | | |



Commentaires :

 Graves Sables Gravillons Catégories a b c I II **III** IV

Le 11/10/2002

S. RAPIN

