

Grave 0/31.5 MRD

Pétrographie : Béton concassé
Elaboration : Criblage / Concassage
Domaine d'emploi : Assise de chaussée
Classification GTR : F71 assimilé D21 selon NF P 11-300

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 31.5

EN 13285 Graves non traitées

GNT 2

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	8	10	14	16	20	25	31.5	50	W	MB	VBS	SO4	DSopm	Wopm	IPlopm	
Incertitude U	2		5	5	7	8		8			8			2			0.5		0.1				
V.S.S.+U	11.0		40	45	54	68		76			93			100			3.00		0.80				
V.S.S.	9.0		35	40	47	60		68			85			99			2.50		0.70				
V.S.I.	2.0		5	9	16	22		35			55			85									
V.S.I.-U	0.0		0	4	9	14		27			47			83									

Partie informative

Résultats de production

du 06/02/15 au 07/07/15

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	8	10	14	16	20	25	31.5	50	W	MB	VBS	SO4	DSopm	Wopm	IPlopm
Maximum	15.4	16.1	30	36	47	58	63	75	80	87	90	96	100	100	100	13.8	3.37	0.15	0.80	2.05	14.90	112
Xf+1.25xEcart-types	13.9	14.5	27	34	45	57	62	75	81	90	94	100	100	100	100	13.0	3.36	0.13	0.75	2.03	14.85	98
Moyenne Xf	9.9	10.4	20	26	34	44	49	60	67	77	80	88	95	99	100	9.9	2.34	0.09	0.56	1.96	12.91	52
Xf-1.25xEcart-types	5.9	6.3	14	18	24	31	35	45	52	63	67	77	88	98	100	6.8	1.31	0.05	0.37	1.90	10.97	6
Minimum	7.0	7.4	14	18	22	29	32	42	48	58	62	72	84	98	100	6.7	1.35	0.06	0.40	1.89	11.00	22
Ecart-type	3.20	3.29	5.4	6.5	8.5	10.4	11.1	11.9	11.8	11.0	10.8	9.2	5.9	0.9	0.0	2.50	0.818	0.032	0.150	0.052	1.551	37.0
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g		%	t/m3	%	

