

Producteur : C'mater
Produit : Scalpage 0/20
Pétrographie : Produits de scalpage
Elaboration : Scalpé
Domaine d'emploi : Remblai
Classification GTR : B5

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 20

NF P 11-300

B5

	0.063	0.08	1	2	5	10	14	16	20	25	50	W	VBS	SO4
Incertitude U		0		0							0			0.1
V.S.S.+U		35.00									100.00			
V.S.S.		35.00									100.00		1.50	
V.S.I.		12.00												
V.S.I.-U		12.00												

Partie informative

Résultats de production

du 01/10/12 au 02/04/13

	0.063	0.08	1	2	5	10	14	16	20	25	50	W	VBS	SO4
Maximum	17.80	18.70	44.82	56.08	72.84	87.46	94.35	97.30	100.00	100.00	100.00	16.9	0.31	0.73
Xf+1.25xEcart-types	18.26	19.07	44.78	56.25	72.86	87.32	94.33	97.26	99.82	100.00	100.00	17.5	0.33	0.78
Moyenne Xf	16.27	16.98	40.69	51.49	68.62	84.00	92.28	94.78	98.44	99.91	100.00	14.3	0.22	0.63
Xf-1.25xEcart-types	14.28	14.89	36.60	46.73	64.38	80.68	90.22	92.29	97.06	99.62	100.00	11.1	0.10	0.49
Minimum	13.33	14.08	36.30	45.88	65.01	79.35	90.27	91.99	96.67	99.44	100.00	10.5	0.04	0.46
Ecart-type	1.593	1.674	3.269	3.808	3.391	2.657	1.646	1.989	1.105	0.229	0.000	2.50	0.095	0.120
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

