

# Soi HQE

**Pétrographie :** Matériaux inertes  
**Elaboration :** Criblage  
**Domaine d'emploi :** Couche de forme / Remblai / Remblai de tranchée  
**Classification GTR :** B5

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 31.5

NF P 11-300

B5

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	10	20	31.5	40	50	W	VBS
Incertitude U															
V.S.S.+U															
V.S.S.		35.00													1.50
V.S.I.		12.00											100.00		
V.S.I.-U															

## Partie informative

Résultats de production

du 06/02/15 au 07/07/15

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	10	20	31.5	40	50	W	VBS
Maximum	32.37	33.14	51.50	60.71	74.49	86.45	89.29	91.44	95.46	100.00	100.00	100.00	100.00	17.1	0.55
Xf+1.25xEcart-types	33.04	33.86	54.83	62.41	74.08	85.34	88.41	90.97	95.87	100.00	100.00	100.00	100.00	16.7	0.57
Moyenne Xf	27.58	28.44	47.06	53.50	63.62	74.13	77.37	80.27	86.79	95.23	99.77	100.00	100.00	14.1	0.46
Xf-1.25xEcart-types	22.11	23.03	39.29	44.59	53.16	62.93	66.34	69.57	77.70	89.21	99.07	100.00	100.00	11.6	0.36
Minimum	20.45	21.24	35.75	40.93	49.84	59.75	62.99	66.11	74.27	87.98	98.62	100.00	100.00	11.0	0.37
Ecart-type	4.373	4.329	6.215	7.129	8.366	8.965	8.828	8.561	7.266	4.813	0.562	0.000	0.000	2.00	0.083
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

