

Sable 0/5 MRD

Pétrographie : Béton concassé
Elaboration : Criblage / Concassage
Domaine d'emploi : Couche de forme et remblai
Classification GTR : F71 assimilé B5 selon NF P 11-300

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 5

NF P 11-300

F71 assimilé B5

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	10	50	W	VBS	Cl	SO4	DSopn	Wopn	IPlopn
Incertitude U													0.003	0.1			
V.S.S.+U																	
V.S.S.		35.00										1.50					
V.S.I.		12.00								100.00							
V.S.I.-U																	

Partie informative

Résultats de production

du 12/09/14 au 07/07/15

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	10	50	W	VBS	Cl	SO4	DSopn	Wopn	IPlopn
Maximum	23.23	24.25	46.58	56.37	74.84	94.60	99.04	100.00	100.00	100.00	13.9	0.51	0.009	0.92	1.85	15.9	53
Xf+1.25xEcart-types	25.17	26.31	48.21	57.56	75.33	95.24	100.00	100.00	100.00	100.00	12.8	0.44	0.010	0.96	1.86	15.5	48
Moyenne Xf	20.76	21.80	41.83	52.95	71.19	90.54	96.26	98.97	99.99	100.00	10.2	0.27	0.007	0.63	1.81	14.4	32
Xf-1.25xEcart-types	16.35	17.30	35.45	48.34	67.06	85.85	92.38	97.26	99.95	100.00	7.7	0.10	0.004	0.30	1.76	13.3	16
Minimum	13.76	14.72	33.31	48.01	67.00	86.07	92.13	97.07	99.92	100.00	8.2	0.11	0.003	0.22	1.74	13.4	17
Ecart-type	3.529	3.605	5.104	3.690	3.305	3.753	3.101	1.365	0.031	0.000	2.10	0.136	0.0020	0.260	0.041	0.90	13.0
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%	%	t/m3	%	

